★この書類の保存期間は３年です。大切に保存してください。

事　業　場　名		電気管理技術者東京第　　号

絶　縁　油　試　験

平成　年　月　日　天候　温度　℃　湿度　％

機器名	用　途	製造者名	製造年月	定格電圧	油　量	絶縁耐圧	全酸価	結　果	備　考
	定格容量	形　式	製造番号	定格電流					

（備考）

劣化判定基準			絶縁破壊電圧	酸価 mgKOH/g	摘　　要
	新　　油		30kV 以上	0.02	
	使用中の油	良好・使用可	20kV 以上	0.2 以下	
		要注意・使用可	15～20kV 未満	0.2～0.4	機会をみて取替えを要請
		不良・使用不可	15kV 未満	0.4 以上	至急取替えを要請

（注）絶縁耐圧試験は 12.5 ㎜φ電極 2.5 ㎜間隙における破壊電圧の kV 数で示す。

電極径、間隙長の異なるときはその数値添記のこと。